

# GLIMS® Grey FIX

Плиточный клей универсальный



СООТВЕТСТВУЕТ  
ГОСТ  
56387-2018

КЛАСС  
C1T

Плиточный клей универсальный GLIMS® GreyFix | C1 T цементный для облицовки стен и пола керамической плиткой и керамическим гранитом до 600x600 мм. Состав предназначен для облицовки плиткой цоколей, фасадов, балконов, душевых комнат и туалетов. Применяется на основаниях: бетон, кирпич, штукатурки, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ, стяжки, наливные полы. Для наружных и внутренних работ.

Основа (вяжущее)	цемент
Цвет	серый
Толщина нанесения мин/макс, мм	2-20
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м²	1,4
Класс клеевой смеси по ГОСТ Р 56387-2018	C1 T
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,21-0,24
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток не менее, МПа	1,4
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в водной среде не менее, МПа	0,9
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания при высоких температурах +70 °С не менее, МПа	0,5
Прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания не менее, МПа	0,9
Формат плитки не более, мм	Керамическая плитка и керамический гранит до 600x600
Открытое время, мин	20
Время корректировки, мин	20
Время пешей нагрузки не ранее, ч	24
Стойкость к сползанию не более, мм	0,5
Наибольшая крупность зерен заполнителя не более, мм	0,63
Жизнеспособность раствора не менее, мин	240
Водоудерживающая способность не менее, %	98
Влажность не более, %	0,5

Содержание зерен наибольшей крупности не более, %	5
Способность к смачиванию не менее, мин	20
Морозостойкость, циклов	75
Температура укладки мин/макс, °С	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °С	от -50 до +70

- **Керамический гранит и керамическая плитка до 600x600 мм**
- **Усиленная фиксация, адгезия 1,4 МПа**
- **Применяется в системе «Тёплый пол»**
- **Подходит для облицовки цоколей, фасадов, открытых балконов и террас**
- **Подходит под клинкерный камень и плитку**
- **Устойчив к сползанию**

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

При нанесении и отверждении материала температура основания и окружающего воздуха должна быть от +5 до +35 °С.

Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, краски, масляных пятен и прочих загрязнений. Крупные дефекты поверхности предварительно заделать. Подготовленную поверхность обработать грунтом GLIMS® PrimeГрунт, GLIMS® DeepPrime Грунт или раствором грунтовок-концентрата GLIMS® HeadPrime Грунт 1:5 или GLIMS® GoldPrime Грунт 1:10. При работе соблюдайте требования СНиП и производственную гигиену.

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Содержимое упаковки высыпать в емкость с водой из расчета 0,21-0,24 л воды на 1 кг сухой смеси (5,25-6 л на мешок смеси 25 кг) и тщательно перемешать строительным миксером до однородного состояния. Раствор выдержать 10 минут и повторно перемешать. Раствор находится в рабочем состоянии 4 часа после приготовления.

#### НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Раствор нанести на поверхность равномерным слоем и распределить зубчатым шпателем. Плитку приложить по месту и легким нажатием вдавить в клей. Корректировать положение плитки можно в течение 20 минут. Размер поверхности нанесения клея выбирают из возможности укладки на нее плитки в течение 20 минут. Затирку швов выполнять не ранее чем через 24 часа. Для затирки межплиточных швов использовать водостойкую затирку GLIMS® Fuga.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +70 °С. Материал экологически безопасен в применении.

#### РАСХОД

1,4 кг/м<sup>2</sup> на 1 мм толщины слоя.

#### УПАКОВКА

Бумажные крафт-мешки 25 кг.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении мешки с сухой смесью следует защищать от

повреждения и увлажнения. Срок хранения 12 месяцев.

#### УТИЛИЗАЦИЯ

Сухую смесь и затвердевший материал необходимо утилизировать как строительные отходы.

Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 Т, ГОСТ Р 56387-2018, для внутренних и наружных работ.

Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0400/5.