

GLIMS® GreyResin

Гидроизоляция эластичная полимерная для кровли



Гидроизоляция GLIMS® GreyResin эластичная мастика готовая к применению полимерная на водной основе (остается эластичной от -40 до +70). Для эффективной герметизации плоских и наклонных крыш и конструкций, работающих под воздействием ультрафиолетового излучения. Для оснований: керамическая и бетонная черепица, листовой и волновой шифер, керамический и силикатный кирпич, бетон, цементные штукатурки, металлочерепица и листовой металл с окрасочным покрытием. Для наружных и внутренних работ.

Основа (вяжущее)	полимер
Цвет	серый
Толщина нанесения мин/макс, мм	0,3-0,5
Расход на 2 слоя, кг/м2	0,9-1,1
Вид выпуска	готовая мастика
Относительное удлинение при разрыве, %	150
Совместимость с подогревом пола	да
Адгезия к бетону не менее, МПа	2
Водонепроницаемость по ГОСТ 12730.5 при прямом/обратном давлении не менее, W	8/0,5
Морозостойкость, циклов	50
Температура укладки мин/макс °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от -50 до +70°C

- Гидроизоляционная мастика для кровли от пионера рынка эластичной обмазочной гидроизоляции в России* - Атмосферостойкая с устойчивостью к УФ-излучению, для наружных и внутренних работ - Однокомпонентная, готовая к применению; легкое нанесение	- кистью, валиком, шпателем - С антисептиком, предотвращает образование мха и других биологических заражений 100% водонепроницаемая, может работать под водой в течении всего срока эксплуатации - Сохраняет высокую эластичность в течение всего срока эксплуатации при t от -40 до	+ 70 C - Перекрывает трещины до 1 мм - Высокая адгезия к бетону - более 2 МПа, хорошая адгезия к металлам, дереву, пластику - Паропроницаема, не вызывает отслоения от основания - Экологически безопасна, без растворителей
---	--	--

Первыми в России разработали, наладили выпуск и продажи эластичной обмазочной гидроизоляции

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

При нанесении и отверждении материала температура основания и окружающего воздуха должна быть от +5 до +35 °C.

Поверхность основания должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, краски, масляных пятен и других загрязнений.

Основание обработать специальной грунтовкой GLIMS® HydroPrimer или GLIMS® PrimeГрунт, GLIMS® DeepPrime-Грунт и выдержать до полного её высыхания. При работе соблюдайте требования СНиП и производственную гигиену.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Упаковку вскрыть и перемешать мастику для придания ей подвижности и однородности.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

GLIMS® GreyResin укладывать кистью или валиком не менее, чем в два слоя с промежуточной сушкой не менее 2 часов. Каждый последующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. Рекомендуемый расход материала – 0,3-0,4 кг/м² на 1 слой. В места наиболее вероятного образования трещин и сопряжения конструкций, а так же поверх существующих трещин в основании и деформационных швов уложить эластичную ленту GLIMS® Согнер. При влажности окружающего воздуха не более 60% и t° +20 °C время высыхания – 24-48 часов с момента нанесения последнего слоя. При увеличении влажности или снижении t° срок высыхания увеличивается. На период высыхания гидроизоляции избегать прямого контакта с водой. Гидроизолирующие свойства, прочность и адгезию материал приобретает после полного высыхания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +70 °C. Материал экологически безопасен в применении.

РАСХОД

В два слоя 0,9-1,1 кг/м².

УПАКОВКА

Ведро 14/4 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать и хранить в условиях, обеспечивающих целостность упаковки, при температуре от +5 до +30 °C. Защищать от замораживания и прямого воздействия солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

УТИЛИЗАЦИЯ

Мастику и затвердевший материал необходимо утилизировать как строительные отходы.

Мастика полимерная гидроизоляционная готовая к применению. Выпускается по ТУ 5775-009-40397319-2015 № Г-9015.