

GLIMS® SoftGyps

Шпатлевка гипсовая финишная белая

СООТВЕТСТВУЕТ
ГОСТ
58278-2018



Шпатлевка GLIMS® SoftGyps гипсовая белая для финишного выравнивания стен и потолков в сухих и умеренно влажных помещениях под покраску, декоративные покрытия и оклейку обоями. Для внутренних работ. Наносится на основания из бетона, кирпичную кладку, гипсовые и цементные штукатурки, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ и асбоцементные плиты.

Основы (вяжущее)	гипс
Цвет	белый
Толщина нанесения мин/макс, мм	0,5-5
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м ²	1,1
Жизнеспособность, мин	60
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,4-0,45
Максимальная фракция наполнителя, мм	0,3
Адгезия не менее, МПа	0,4
Время полного набора прочности, суток	7
Температура укладки мин/макс °С	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °С	от 0 до +50

- Белый цвет
- Легкое приготовление раствора, без комков
- Создает идеально гладкую поверхность
- Пластичная
- Трещиностойкая
- Легко шлифуется
- Безусадочная

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

При нанесении и отверждении материала температура основания и окружающего воздуха должна быть от +5 до +35 °С.

Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, краски, масляных пятен и прочих загрязнений. Подготовленную поверхность обработать следующими составами: впитывающие основания - GLIMS® PrimeГрунт, GLIMS® DeerPrime Грунт или раствором грунтовки-концентрата GLIMS® HeadPrime Грунт 1:5 или GLIMS® GoldPrime Грунт 1:10; слабо впитывающие основания обработать адгезионной грунтовкой GLIMS® БетоContact. При работе соблюдайте требования СНиП и производственную гигиену.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Содержимое упаковки высыпать в емкость с водой из расчета 0,4-0,45 л воды на 1 кг сухой смеси (7,2-8,1 л воды на мешок 18 кг). Смесь тщательно перемешать до получения однородной массы без комков. Выдержать 5 минут и повторно перемешать 1-2 минуты. Раствор находится в рабочем состоянии 1 час после приготовления.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Раствором заполнить крупные дефекты основания, а затем нанести его по всей поверхности и выровнять широким шпателем. Раствор укладывать толщиной от 0,5 до 5 мм за один слой. Послойную укладку производить с промежуточной сушкой и грунтованием не ранее 24 часов после укладки предыдущего слоя раствора. Шлифовку следует производить после полного высыхания поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Температурный диапазон эксплуатации от 0 до +50 °С. Материал экологически безопасен в применении.

РАСХОД

1,1 кг/м² при толщине слоя 1 мм.

УПАКОВКА

Бумажные крафт-мешки 18 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении мешки с сухой смесью следует защищать от повреждения и увлажнения. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ

Сухую смесь и затвердевший материал необходимо утилизировать как строительные отходы.

Смесь сухая шпатлевочная финишная на гипсовом вяжущем, ручного нанесения для внутренних работ ГОСТ Р 58278-2018.
Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0370/4.